

Flexible Additive

LESONAL

Техническая Документация

02 / 06 / 2011

L1.08.02 RUS

Добавки

Описание

Пластификатор Flexible Additive создан для использования с Lesonal 2K Topcoat, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K High Build Filler and 2K Filler 540 Добавление этого продукта необходимо при ремонтной окраске деталей сделанных из мягкого или сверх мягкого типа пластика.

 4:1 или 2:1 2K Topcoat + Flexible Additive = Смесь →	 5 : 2 : 0,5 Смесь Topcoat +Flexible Additive Universal Hardener Multi thinner	 A	
 4:1 или 2:1 2K MS Clear Fast/2K HS Extra Clear + Flexible Additive = Смесь →	 2 : 1 : 10% Смесь Clearcoat +Flexible Additive Universal Hardener Multi thinner	 D	
 4:1 или 2:1 2K HS Primer Filler + Flexible Additive = Смесь →	 5 : 1 (шлифуемый) Смесь Primer Filler + Flexible Additive Universal Hardener	 G	
 4:1 или 2:1 2K Filler 540 + Flexible Additive = Смесь →	 5 : 1 : 1 (шлифуемый) Смесь Filler 540 + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	 G	
 4:1 или 2:1 2K High Build Filler + Flexible Additive = Смесь →	 5 : 1 : 2 (нешлифуемый) Смесь Filler 540 + Flexible Additive Universal Hardeners Multi Thinner	 G	
	 5 : 1 : 1 Смесь 2K High Build + Flexible Additive Universal Hardeners Multi Thinner		

Flexible Additive

LESONAL

Техническая Документация

02 / 06 / 2011

L1.08.02 RUS

Добавки

Описание

Пластификатор Flexible Additive создан для использования с Lesonal 2K Topcoat, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K High Build Filler and 2K Filler 540 Добавление этого продукта необходимо при ремонтной окраске деталей сделанных из мягкого или сверх мягкого типа пластика.

Продукты и добавки

Продукт Lesonal Flexible Additive

Для применения с
2K Topcoat
2K MS Clear Fast
2K HS Extra Clear
2K Filler 540
2K High Build Filler

Химическая основа Специальные смолы полиэстера

Метод применения

Пропорции смещивания

Мягкий пластик
4 части – Основная смесь
1 часть - Добавка Flexible Additive

Сверхмягкий пластик как P.U.R. Soft
2 части – Основная смесь
1 часть - Добавка Flexible Additive

Нанесение и оборудование
Использование продукта в смеси с добавкой происходит так же как указанно в ТД на продукт.

Drying Times:

Время сушки продукта будет отличаться от стандартного после добавления пластификатора.

Срок годности

2 года

Flexible Additive

LESONAL

Техническая Документация

02 / 06 / 2011

L1.08.02 RUS

Добавки

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такие существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.lesonal.ru