

**Описание** Перечисленное ниже ИК оборудование может быть использовано для сушки продуктов Lesonal.

Продукт	Короткие волны 6 кВт				Средние волны 17 кВт			
	Выдержка (мин)	Дистанция (см)	Мощность		Выдержка (мин)	Дистанция (см)	Мощность	
			низкая	высокая			низкая	высокая
Polyester Bodyfillers	-	50-70	4	-	-	40-60	6	-
1K Primer Filler RTS	5	50-70	3	5	5	40-60	3	8
2K HS Primer Filler	5	50-70	4	8	5	40-60	6	10
2K Filler 540 (RTS)	5	50-70	4	8	5	40-60	6	10
2K Epoxy Primer	5	50-70	5	10	5	40-60	5	12
Single Stage Topcoat	5	50-70	4	6	5	40-60	4	8
Clearcoats	5	50-70	6	6	5	40-60	6	8

**Примечание:** Необходимо учитывать разницу в температуре около 20°C во время сушки темных и светлых цветов ИК оборудованием.

В таблице указаны средние временные данные.

## ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)

### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал

Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[Alexandr.Trofimov@akzonobel.com](mailto:Alexandr.Trofimov@akzonobel.com)

[www.lesonal.ru](http://www.lesonal.ru)



AkzoNobel