


### 3. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КСС AUTO REFINISH

#### High Solid 4:1 Type Clearcoat / Прозрачный лак 5400 HS CLEAR



High Solid 4:1 Type Clearcoat / Прозрачный лак 5400 HS CLEAR – акриловый быстросохнущий двухкомпонентный прозрачный лак качества HS (High Solid) с высоким содержанием твердого вещества. Предназначен для профессионального ремонта легковых автомобилей. Прозрачный лак 5400 HS CLEAR обладает высокой стойкостью, сильным блеском, быстро сохнет и придает поверхности превосходный внешний вид.

Оптимально подходит как для точечного, так и для поддетального ремонта.

#### Физические свойства

<b>Поверхность и цвет:</b>	Глянцевый, прозрачный
 <b>Время сушки:</b>	При 20°C: «на отлип» – 10 мин монтажная прочность – 8 часов полное высыхание – 5 дней При 60°C: полное высыхание – 30 мин
<b>Весовое содержание:</b>	Примерно 43,0 – 45,0%
<b>Кроющая способность:</b>	Примерно 9,8 м <sup>2</sup> /л при 45 мк на ровной поверхности
<b>Плотность:</b>	Прибл. 0,95 – 0,97 кг/л
<b>Температура вспышки:</b>	От +18°C до +23°C (в закрытой банке)

#### Технология применения

 <b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность перед нанесением тщательно очистить от ржавчины, масел, пыли и любых других загрязнений.
<b>Предварительный слой:</b>	1К краски системы смешивания BAROMATCH
<b>Готовность к нанесению:</b>	Рекомендуемая температура нанесения: 20°C – 28°C Рекомендуемая относительная влажность – не выше 80%
 <b>Пропорции смешивания:</b>	Прозрачный лак : Отвердитель = 4 : 1 (по объему) используйте следующие отвердители в зависимости от температуры в рабочем помещении: при температуре: от +5° до +15° CA540(F) <i>быстрый</i> при температуре: от +15° до +25° CA540(M) <i>средний</i> при температуре: от +25° до +35° CA540(S) <i>медленный</i>



	<b>Разведение:</b>	не требуется
		<p>В случае необходимости применять не более 10%:                  при температуре: от +5° до +15°                  TH0045(W) <i>быстрый</i>                  при температуре: от +15° до +25°                  TH0045 <i>средний</i>                  при температуре: от +25° до +35°                  TH0045(H) <i>медленный</i></p>
<b>Вязкость:</b>		18 – 21 сек «Ford Cup No.4» при +20°
<b>Время жизни:</b>		Около 2 часов в готовой смеси при +20°
	<b>Метод нанесения:</b>	Воздушное распыление
	<b>Диаметр сопла:</b>	1,2 – 1,4 мм
<b>Давление распыления:</b>		2-3 бара
	<b>Диаметр сопла:</b>	1,4 – 1,6 мм
<b>Давление распыления:</b>		2-3 бара
	<b>Слои напыления:</b>	1,5 – 2 слоя (выдержка между слоями 3 – 5 мин)
<b>Толщина сухого слоя:</b>		40-60 мк
<p><b>Примечания:</b>                  Прозрачный лак наносить через 10 – 15 мин после нанесения 1К базовой краски BAROMATCH.                  До и после работы тщательно промыть окрасочный инструмент.</p>		
<b>Упаковка:</b>		5400 HS CLEAR – 3,2 л CA540 (M) / (F) / (S) – 0,8 л
	<b>Примечания:</b>	Материал разработан для профессиональной работы. Перед использованием изучить инструкцию по применению. Защищайте при работе кожу и глаза, избегайте длительного вдыхания растворителей. Использовать средства защиты дыхания. Избегать горячих предметов, искр и открытого огня. Хранить материалы в закрытой таре. Отвердитель для прозрачного лака очень чувствителен к влажности.