


### 3. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КСС AUTO REFINISH



#### Universal 2:1 Type Clearcoat / Универсальный Прозрачный лак MULTIPLUS-CLEAR

Universal 2:1 Type Clearcoat / Универсальный Прозрачный лак MULTIPLUS-CLEAR – акриловый двухкомпонентный прозрачный лак для профессионального ремонта легковых автомобилей. Прозрачный лак хорошо растекается, обладает превосходным блеском, сильными защитными свойствами от атмосферных явлений, а также от химических и механических воздействий, в том числе от образования сколов и царапин.







#### Физические свойства

<b>Поверхность и цвет:</b>	Глянцевый, прозрачный
 <b>Время сушки:</b>	При 20°C: «на отлип» – 10 мин монтажная прочность – 8 часов полное высыхание – 5 дней При 60°C: полное высыхание – 30 мин
<b>Весовое содержание:</b>	Примерно 40,8%
<b>Плотность:</b>	Прибл. 0,98 кг/л
<b>Температура вспышки:</b>	От +23°C до +32°C (в закрытой банке)

#### Технология применения

 <b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность перед нанесением тщательно очистить от ржавчины, масел, пыли и любых других загрязнений.
<b>Предварительный слой:</b>	1К краски системы смешивания BAROMATCH
<b>Готовность к нанесению:</b>	Рекомендуемая температура нанесения: 20°C – 28°C Рекомендуемая относительная влажность – не выше 80%
 <b>Пропорции смешивания:</b>	Прозрачный лак : Отвердитель = 2 : 1 (по объему) используйте следующие отвердители в зависимости от температуры в рабочем помещении: при температуре: от +5° до +15° CA221(F) <i>быстрый</i> при температуре: от +15° до +25° CA221(M) <i>средний</i> при температуре: от +25° до +35° CA221(S) <i>медленный</i>



 <p><b>Разведение:</b></p>	<p>не требуется</p> <p>В случае необходимости применять не более 10%:                  при температуре: от +5° до +15°                  TH0045(W) <i>быстрый</i>                  при температуре: от +15° до +25°                  TH0045 <i>средний</i>                  при температуре: от +25° до +35°                  TH0045(H) <i>медленный</i></p>
<p><b>Вязкость:</b></p>	<p>14 – 16 сек «Ford Cup No.4» при +20°</p>
 <p><b>Метод нанесения:</b></p>	<p>Воздушное распыление</p>
 <p><b>Диаметр сопла:</b></p>	<p>1,2 – 1,4 мм</p>
<p><b>Давление распыления:</b></p>	<p>2-3 бара</p>
 <p><b>Диаметр сопла:</b></p>	<p>1,4 – 1,6 мм</p>
<p><b>Давление распыления:</b></p>	<p>2-3 бара</p>
 <p><b>Слои напыления:</b></p>	<p>2 – 3 слоя (выдержка между слоями 5 – 6 мин)</p>
<p><b>Толщина сухого слоя:</b></p>	<p>40-50 мк</p>
<p><b>Примечания:</b>                  Прозрачный лак наносить через 10 – 15 мин после нанесения 1К базовой краски BAROMATCH.                  До и после работы тщательно промыть окрасочный инструмент.</p>	
<p><b>Упаковка:</b></p>	<p>MULTIPLUS - CLEAR – 2,66 л; 1 л                  CA221 (M) / (F) / (S) – 1,34 л; 0,5 л</p>
 <p><b>Примечания:</b></p>	<p>Материал разработан для профессиональной работы. Перед использованием изучить инструкцию по применению. Защищайте при работе кожу и глаза, избегайте длительного вдыхания растворителей. Использовать средства защиты дыхания. Избегать горячих предметов, искр и открытого огня. Хранить материалы в закрытой таре. Отвердитель для прозрачного лака очень чувствителен к влажности.</p>