

Акселератор Dynacoat Extra Speed



Применяется в качестве ускорителя сушки

Особенности продукта

Extra Speed используется с лаками:

- Clear 3000 Fast Antiscratch
- Clear 6000 HS Antiscratch

Упаковка – 1 л.

Пропорция смешивания – 2:1:10 – 20% (добавляется вместо разбавителей)

- Рекомендовано использовать при температуре ниже 25°C
- При температуре свыше 25°C, необходимо использовать разбавители (Thinner Medium, Thinner Slow)

Основные преимущества:

- Ø Нанесение легче (комфортнее)
- Ø Растекаемость лучше (лучше внешний вид)
- Ø Меньше образования «перепыла» (поглощает сухой опыл)
- Ø Быстрое время сушки
- Ø Возможность использования в ОСК и без неё



Применение Dynacoat Extra Speed с лаком Clear 6000 HS Antiscratch



Сравнение Extra Speed с разбавителями Dynacoat

Clear 6000 HS AS	Extra speed	Стандартные разбавители
Полировка	=	=
Сухой на отлип	=	=
Сушка при 60°C	++	=
Сушка при 20°C	++	=
Нанесение	+	=
Внешний вид после сушки	+	=



Время сушки/Температура	Flexi Hardener Fast +Std thinner	Flexi Hardener Fast + Extra Speed	Flexi Hardener Medium +Std thinner	Flexi Hardener Slow + Std thinner
20°C	4 часа	3 часа	6 часа	10 часов
60°C	15 минут	10 минут	35 минут	45 минут

Применение Dynacoat Extra Speed с лаком Clear 3000 Fast Antiscratch



Сравнение Extra Speed с разбавителями Dynacoat

Clear 3000 Fast Antiscratch	Extra speed	Standard Thinners
Полировка	=	=
Сухой на отлип	=	=
Сушка при 60°C	=	+
Сушка при 20°C	++	=
Нанесение	++	=
Внешний вид после сушки	++	=



Время сушки/ Температура	Flexi Hardener Fast + Extra Speed	Flexi Hardener Fast	Flexi Hardener Medium	Flexi Hardener Medium + Extra Speed
20°C	1 час 45 мин.	2-3 часа	3 часа	1 час 55мин.
60°C	12 минут	8 минут	15 минут	15 минут