













1К Базовое покрытие. Серии **TJM** и **TYM**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта										
	1К Базовое покрытие на сольвентной основе. Обеспечивает хорошую укрывистость, равномерное распределение металлик и удобное нанесение. Серия TJM - компоненты Солид. Серия TYM - компоненты Металлик.									
Поверхности										
	<ul style="list-style-type: none"> •Старое или оригинальное ЛКП •Грунты-выравниватели •Нешлифуемый грунт <p>Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены, очищены и обезжирины перед нанесением базового покрытия.</p>									
Подготовка										
	P400 – P500									
	P800									
Смешивание (вес)										
	<p>100 Базовое покрытие. Серии TJM/TYM .</p> <p>60 - 100% Разбавитель ТХМ35 (Стандартный)*</p> <p>*Следуйте рекомендациям производителя при выборе разбавителей и отвердителей.</p>									
Вязкость DIN 4мм при 20°C										
	16 – 18 сек									
Настройки краскопульт										
	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Диаметр, мм</u></th> <th><u>Давление, бар*</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5 – 1,7 мм</td> <td>1,5 – 2,0 бар</td> <td>С нижним бачком</td> </tr> <tr> <td>1,3 – 1,5 мм</td> <td>1,5 – 2,0 бар</td> <td>С верхним бачком</td> </tr> </tbody> </table> <p>* на входе в краскопульт</p>	<u>Диаметр, мм</u>	<u>Давление, бар*</u>		1,5 – 1,7 мм	1,5 – 2,0 бар	С нижним бачком	1,3 – 1,5 мм	1,5 – 2,0 бар	С верхним бачком
<u>Диаметр, мм</u>	<u>Давление, бар*</u>									
1,5 – 1,7 мм	1,5 – 2,0 бар	С нижним бачком								
1,3 – 1,5 мм	1,5 – 2,0 бар	С верхним бачком								
Нанесение										
	<p>2 – 3 слоя Рекомендуемый диапазон температур при нанесении</p> <p>15 – 25 μm 15 – 30°C</p>									
Выдержка при 20°C										
	<p>5 – 8 мин. между слоями</p> <p>10 – 15 мин. перед сушкой</p> <p>30 мин. до начала маскировки</p>									
Сушка										
	<p>10 – 15 мин. до нанесения лака</p> <p>30 мин. до начала маскировки</p>									
Срок годности смеси при 20°C										
	6 месяцев									
Очистка инструмента										
	Разбавитель Mariposa									

1К Базовое покрытие. Серии **TJM** и **TUM**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкции по применению



1. Светлые краски могут отличаться из-за разницы в толщине пленки, "мокрое" или "сухое" нанесении. Рекомендуется наносить полу-мокрые слои.
2. Для улучшения свойств покрытия при полной окраске а/м добавьте 5-10% отвердителя **THM** серии.
3. Устранение сорности с базового покрытия: Зашлифуйте места где есть сорность абразивом от P1000 и выше, затем снова нанесите базовое покрытие.
4. При высокой температуре во время нанесения или при окраске больших деталей, добавьте больше разбавителя при смешивании.

Колеровка



Сравнения тестовых выкрасов в процессе колеровки, должны выполняться с деталями, прилегающими к ремонтным. Детали должны быть чистыми и в случае необходимости отполированы.

Смесительная установка



Перемешивайте тонеры серии **TJM** и **TUM** в смесительной установке каждые 12 часов по 15 минут

Замена компонентов



Прежде чем поместить новый компонент, тщательно перемешайте вручную содержимое банки.

Здоровье и Безопасность



Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты вовремя нанесения, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

Упаковка



0,5л / 1л / 3,5л

Срок хранения при 20°C



2 года Хранение в закрытой таре
Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.