


## 2К Базовое покрытие. **TSM74** Матовая добавка . □


ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта



**TSM74** - это компонент серии **TSM**, применяется как добавка для снижения степени глянца покрытия от полу-матового до полностью матового.

### Смешивание (вес)



Необходимо тщательно перемешать добавку **TSM74** перед применением!

1	Лак <b>TQM18E</b>	1	2К Тонеры <b>TSM</b> серии
35 - 65%*	Добавка <b>TSM74</b>	46 - 65%*	Добавка <b>TSM74</b>

\* Количество добавки определяется в соответствии с потребностями в степени глянца

### Нанесение



См. 2К Базовое покрытие. **TSM** серия- 2К компоненты Солид

### Очистка инструмента



Растворитель **Mariposa**

### Инструкции по применению



1. Тщательно перемешайте **TSM74** перед использованием, если стоит неподвижно более 15 минут.
2. Будьте внимательны! Количество отвердителя (**THM01** или **THM19**) составляет **50%** от суммарного веса базовой краски с добавкой **TSM74**.
3. Следует учитывать, что чем больше **TSM74** добавлено в базовую краску, тем ниже её укрывающая способность!
4. Конечный уровень блеска и общий вид покрытия зависят от нескольких факторов:
  - "Быстрые" отвердители и разбавители, короткое время межслойной сушки, принудительная сушка, слишком толстые слои - приведут к более высокому гляncу, менее матовое покрытие
  - Более "медленные" отвердители и разбавители, длительное время межслойной сушки и сушка при 20°C приведут к снижению глянца, более матовое покрытие.
5. Очень важно, при окраске соблюдался одинаковый "шаг", чтобы слои были очень равномерными, а пленка была достаточно влажной. Если пленка краски сухая, существует риск образования пятен из-за неравномерного напыления.

### Здоровье и Безопасность




Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты вовремя нанесения, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

### Упаковка



3,5л

### Срок и условия хранения



2 года при 20°C в закрытой таре.



— температура — в закрытом виде.

Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.