Polaron® НСК ХИМИЯ наши цели-ваши потребности

P-acryl C2 HS ***Лак прозрачный***

Артикул	Название	Упаковка
YD-PCLHS00100600	P/C2 HS Лак прозрачный	1л
YD-PCLHS00500400		5л
YD-PHAHS00050600	Отвердитель P-HS (**стандартный**)	0,5л
YD-PHAHS00250400		2,5л
YD-PTHUFT0100600	Отвердитель P-HS (**быстрый**)	1л
YD-PTHUFT0500400		2,5л
YD-PTHUSL0100600	Отвердитель P-HS (**медленный**)	1л
YD-PTHUSL0500400		2,5л
YD-PTHUFT0100600	Растворитель быстрый T 8-18	1л
YD-PTHUFT0500400		5л
YD-PTHUSD0100600	Растворитель стандартный T 18-25	1л
YD-PTHUSD0500400		5л
YD-PTHUVS0100600	Растворитель очень медленный T 35+	1л
YD-PTHUVS0500400		5л

ОПИСАНИЕ

P-acryl C2 HS -Высококачественный двухкомпонентный прозрачный 1,5 - 2х слойный лак с высоким содержанием сухого остатка. Имеет безупречный глянец, увеличенное время поглощения опыла, UV защиту, не склонен к закипанию, превосходно растекается на больших поверхностях. После высыхания не меняет внешний вид на всё время эксплуатации

Поверхности пригодные для непосредственного нанесения

Заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия.
Поверхности с нанесенным базовым покрытием.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь что все основания тщательно очищены и высушены до и после каждого этапа подготовки, обеспыльте поверхность липкой салфеткой.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ

Соотношение смешивания (% растворителя считается от количества лака):

По объёму 2:1 + 0-10% **раств.**, (**л**)		**По весу**, (**г**)	
Лак P	2	Лак P	100
Отвердитель P-HS	1	Отвердитель P-HS	49.0
Растворитель T	0 – 0,2	Растворитель T	0 – 8,7

Не рекомендуется добавление сторонних растворителей. При использовании сторонних растворителей могут наблюдаться нарушения, выраженные в увеличенном сроке полимеризации, скорости высыхания и шагрени (блеске)

Вязкость DIN CUP 4: 16-18 секунд при 20˚C

Жизнеспособность: 90 – 120 **минут** при 20˚C

Диаметр дюзы RP:1,3 -1,4 мм Диаметр дюзы HVLP:1,2 -1,4 мм	Давление: 1,8 – 2,0 бар
Количество слоёв:1,5- 2 **слоя** (толщина 2х слоев 45-50мкм)	1 легкий слой+ 1 полный слой, допускается нанесение без промежуточной выдержки или 2 полных слоя с промежуточной выдержкой 10мин

	Выдержка между слоями при 20 °С: 10 **минут** (**при отсутствии или низком ламинарном потоке выдержку необходимо увеличить**) Выдержка перед ускоренной сушкой 10 **минут** *Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха	
	Сушка при 60 °С (температура на детали) 30 **минут** Полировка через 1 час после окончания сушки* Сушка при 20°С: 16 **часов** (полировка после полного отверждения лака) *Все указанные условия высыхания соответствуют стандартным условиям нанесения при использовании стандартного отвердителя (20-25°С нанесение, 60-65˚С сушка). Условия могут меняться в зависимости от температуры, толщины слоев, относительной влажности и условий окружающей среды.	
	Лабораторные испытания гарантируют защиту от прямых ультрафиолетовых (солнечных) лучей на срок не менее 10 лет (при среднегодовом индексе UV излучения = 9 и среднем времени продолжительности светового дня 10 часов)	
	Укрывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки 50 мкр)	8,5
	Цвет, блеск.	Прозрачный, высокий глянец
	Плотность, г/см³	0,99
	Рекомендуемая температура длительного хранения	Температурный режим от 0 до + 30 °С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов