


Эпоксидный грунт Epoxy Primer **TDM41**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание




TDM41 - 2К эпоксидный грунт, изготовленная из эпоксидной смолы, используемый с отвердителем **TDM43**. Хорошая адгезия, ударопрочность и отличные изолирующие свойства обеспечивают надёжную защиту ремонтируемой поверхности от коррозии и появления ржавчины.

Поверхности и подготовка



- Старое лако-красочное покрытие
- Заводское катафорезное покрытие OEM
- Грунты Mariposa

Смешивание



вес	объём	
5	4	Грунт: TDM41
1	1	Отвердитель: TDM43
30-50%	30%	Разбавитель: ТХМ31/ 32/ 33

Вязкость DIN 4mm при 20°C



16 - 18 сек

Настройки краскопульты



Диаметр, мм	Давление, бар*	
1,5 - 1,7 мм	1,5 - 1,7 бар	С нижним бачком
1,4 - 1,6 мм	1,5 - 2,0 бар	С верхним бачком


*на входе краскопульты

Нанесение



1 - 2 слоя
 15 - 25 µm

Выдержка при 20°C



5 - 8 мин. между слоями
 8 - 10 мин. перед сушкой
 Выбор разбавителя зависит от температуры. Время выдержки в зависимости от типа сушки


Сушка



80°C	60°C	20°C
30 мин	60 мин	15 мин "на отлип"
		3 - 4 ч. монтажная прочность
		7 дн. Полное высыхание

Эпоксидный грунт Epoxy Primer **TDM41**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Срок годности смеси при 20°C

8 часов

Здоровье и Безопасность

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

Упаковка

4 кг Эпоксидный грунт **TDM41**
0,5л / 1л Отвердитель: **TDM43**
5л Разбавитель: **ТХМ33 / ТХМ32 / ТХМ31**

Срок хранения при 20°C.

18 мес. Отвердитель: **TDM43**
2 года Разбавитель: **ТХМ33 / ТХМ32 / ТХМ31**

Хранить в закрытой таре! Избегать резких перепадов температуры и воздействия прямых солнечных лучей.