

Ускоренная система ремонта пластиковой детали



Dynacoat Uni Degreaser



Uni Degreaser

Для всех видов материалов, включая пластики.

Персональная защита





Респиратор с угльным фильтром

Пылезащитная маска

Polyester Putty Plastic



Polyester Putty Plastic

100 : 2

Bodyfiller Hardener

5-8 мин @ 20°C

30-45 мин @ 20°C

Dynacoat 1K Plastic Primer



Dynacoat 1K Plastic Primer

Готовый к нанесению

1.2 - 1.4 мм
1.7-2.2 bar
1x1

Минимум 20 минут
Максимум 24 часа

Шаги шлифования Пластик










Удаление покрытия P80
Кромка P120

Шпатлевание

P80 - P120


Подготовка под грунт P320

Нанесение грунта по пластику

Грунтование

Финальное шлифование

Dynacoat выбор оттенков серого




Белый

Белый+Серый

Серый

Серый+Черный

Черный



Dynacoat Filler 6100 DUO шлифуемая версия



4

5 : 1 : 1

Filler 6100 DUO

Flexi Hardener

Dyna Thinners

Выбор отвердителя и растворителя

Fast

Medium

Slow

1.6- 2.0 мм
1.7 - 2.0 bar

3 x 1

5-10 минут между слоями

3-4 часа @ 20°C
30-40 минут @ 60°C

Dynacoat Basecoat Pro



1

2 : 1

Basecoat Pro

Dyna Thinners

Выбор растворителя

Fast

Medium

Slow

1.2- 1.4 мм
2.0 - 2.5 bar

2 x 1
+Капельный слой

3-5 минут между слоями
15 минут перед лаком

Солиды макс 5 часов
Металлики/Перламутры макс 24 часов

Dynacoat Clear 6000 HS Anti Scratch ускоренная версия



1

2 : 1 : 10-20

Dynacoat Clear 6000 HS Anti Scratch

Dynacoat Flexi Hardeners Fast

Extra Speed

Выбор растворителя

Fast

Medium

Slow

1.2- 1.4 мм
1.7 - 2.2 bar

2 x 1

5-10 минут между слоями
5-10 минут перед сушкой

3 часов @ 20°C
10 минут @ 60°C