

Однокомпонентное, быстросохнущее, окрашиваемое эластичное покрытие для защиты от сколов. Покрытие также защищает от коррозии, воды и солей.



ОБЕЗЖИРИТЬ



(сифонная подача)
4 мм
2-4 бар



ВЫДЕРЖКИ
5 мин



НАНЕСЕНИЕ ЛАКА
1 час 20°C



Все отделочные покрытия

ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ

Антигравийное покрытие Dynacoat Antigraavel

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Смесь синтетических смол

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Существующие покрытия, заводской электростатический грунт OEM, голый металл, оцинкованная сталь и алюминий, травящие грунты, полиэфирные шпатлевки, полиэфирные слоистые пластики, пластики.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением очистить и обезжирить поверхность

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ

Готовое к нанесению

**ТИП КРАСКОПУЛЬТА,
 ДИАМЕТР ДЮЗЫ И
 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**

Краскопульт:
 Сифонная подача

Диаметр дюзы:
 4 мм

Рабочее давление:
 2-4 бар

НАНЕСЕНИЕ

Встряхните баллон с материалом перед нанесением. Нанести 2 - 3 одинарных слоя с интервалом 5 минут при 20°C для промежуточной сушки. Отделочное покрытие может быть нанесено после полного высыхания материала.

**ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ
 ПОКРЫТИЯ**

100 мк за слой.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
 РАСХОД**

3½ м²/ литр за слой.

Примечание: Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

**ОЧИСТКА
 ОБОРУДОВАНИЯ**

Используйте Dynacoat Gun Cleaner или растворители Dynacoat Thinner

ВРЕМЯ СУШКИ

1 час при 20°C

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ
 ПОКРЫТИЯ**

Все отделочные покрытия Dynacoat

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр.
 Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ DYNACOAT ANTIGRAVEL
— D2.01.01