

Beyond Your Expectation



Automotive Refinishes

MIRACLEAR

FAST DRYING CLEARCOAT



Original Paint
Manufacturer for



NOROO
Paint & Coatings



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HiQ MIRACLEAR - быстросохнущий прозрачный лак, предназначенный для быстрого ремонта, где важна скорость выполняемых операций.

HiQ MIRACLEAR легко наносится, обеспечивает высокую скорость сушки и формирует на поверхности прочную, глянцевую акрилово-уретановую плёнку, быстро и легко полируется.

СВОЙСТВА

- Быстрая воздушная сушка
- Легкая полировка
- Отличный внешний вид


ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения, чтобы избежать раздражения кожи и глаз



Базовое покрытие HIQ Basecoat: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС



	Быстрый ремонт		Стандартная версия		Большая поверхность	
	Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
MIRACLEAR	2	100	2	100	2	100
CCH-225F	1	49	-	-	-	-
CCH-225	-	-	1	49	-	-
CCH-225S	-	-	-	-	1	49

* CCH-225F предназначен для точечного ремонта, окраски отдельных деталей и внутренних поверхностей



Жизнеспособность при 20°C: 4 ч при использовании стандартного активатора CCH-225




	Размер дюзы	Давление распыления	
Соответствующий	1.2 - 1.4	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.2 - 1.4	0.7 бар	давление распыления

Смотри рекомендации производителя окрасочного оборудования



2-3 слоя

Промежуточная межслойная выдержка: 5 мин - 10 мин
Окончательная выдержка: 10-15 мин



	CCH-225S	CCH-225	CCH-225F
20 °C	6 ч	6 ч	4-6 ч
60 - 65 °C	30 мин	30 мин	30 мин

Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин.

Полная мощность: 15 - 20 мин.

При толщине слоя, превышающей рекомендуемую, время сушки может увеличиться

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

MIRACLEAR



ПРОДУКТЫ

MIRACLEAR Быстросохнущий лак

CCH-225F Быстрый отвердитель

CCH-225 Стандартный отвердитель

CCH-225S Медленный отвердитель

	<15°C	15-25°C	25-35°C	35°C или выше
Точечный ремонт	CCH-225F	CCH-225	CCH-225	CCH-225S
Панельный ремонт 1-3 деталей	CCH-225F	CCH-225	CCH-225S	CCH-225S
Более 4 деталей	CCH-225F	CCH-225	CCH-225S	Не применяется
Полный ремонт	Не применяется			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DIN 4: 13 - 15 при 20°C




40 - 60 µm (2 слоя)



MIRACLEAR может быть перекрашен после 2 часов воздушной сушки при 20°C, если времени прошло больше, перед перекрашиванием требуется лёгкая шлифовка. Удалите продукты шлифования с помощью универсального очистителя DR 180.



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя



585 гр/л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Упаковка	Плотность	Срок годности
MIRACLEAR	4 л	0,9593 кг/л	24 месяца
CCH-225S, CCH-225, CCH-225F	1 л	0,9293 кг/л	24 месяца

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (22-25°C)
- Убедитесь что поверхность прогрета до необходимой температуры
- Не смешивайте остатки активированного материала с неактивированным
- Тщательно промывайте окрасочное оборудование перед использованием, сразу после нанесения очищайте краскопульт от остатков лака
- Плотнo закрывайте тару с активатором сразу после использования, т.к. активаторы способны реагировать с влагой из окружающего воздуха и терять отверждающую способность. Не подвергайте материал прямому воздействию солнечных лучей и влаги

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Производитель не несёт ответственность за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом применения данного продукта. Потребитель сам несёт ответственность за подбор материалов для конкретного применения и метода их использования.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу так же при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.