



Грунт акриловый в аэрозоли 1К

Acrylic Primer

Однокомпонентный наполняющий грунт в аэрозольной упаковке универсального назначения.

Прост в применении, быстро сохнет, легко обрабатывается, стабилен при работе с обезжиривателями. Может применяться для выполнения быстрого локального ремонта, а также для изолирования мест шлифовки. Загрунтованная поверхность устойчива к механическим и атмосферным воздействиям. Грунт может окрашиваться после полного высыхания.

Поверхности, пригодные для нанесения:

отшлифованные и очищенные металлические, катафорезные и адгезионные грунты, заводские и старые лакокрасочные покрытия, полиэфирные шпатлевки. При нанесении на пластик требуется использовать адгезионный грунт для пластика.

Последующие покрытия

Любые финишные защитно-декоративные покрытия.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 5 лет с даты изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от -10°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Loritone. Отшлифовать абразивами P240–P400 в зависимости от обрабатываемой поверхности. Очистить вновь, используя очиститель силикона.



Подготовка к нанесению

Размешать содержимое баллона, встряхивая его не менее 2-3 мин. В процессе работы периодически встряхивать баллон.



Нанесение

Наносить с расстояния 25-30 см. 2-3 тонких слоя. Рекомендуемая температура использования +15.. +30°C



Выдержка между слоями

3-5 мин при 20°C



Сушка

15-30 мин при 20°C
15 мин при 60°C



Дальнейшая обработка

«по-сухому»: абразивами P360–P500
«по-мокрому»: абразивами P800–P1000



Внимание

После использования необходимо перевернуть баллон и распылять до обесцвечивания струи. Баллон под давлением. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не использовать и не хранить при t выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня. Баллон не прокалывать и не сжигать.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

а р т и к у л	AF 4301-650
ц в е т	серый
ф а с о в к а	баллон 650 мл
м а с с а б р у т т о	0,44 кг
к о л - в о в у п а к о в к е	6