



1К Грунт-наполнитель по пластикам

Plastics Filler

Быстросохнущий однокомпонентный грунт-наполнитель по пластикам, применяемый для окраски пластиковых элементов используемых в автомобиле-стоении. Грунт отличается превосходной адгезией, высокой эластичностью, наполняющими свойствами и легкостью в применении.

Поверхности, пригодные для нанесения:

автомобильные детали, произведенные из полипропилена (PP) и полиамида (PA), а так же ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PUR-RIM, R-TRU, TPO, PBTP, PUR, PUR flexible foam, UP-GF, PVC.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Новые не загрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для пресс-форм подходящим очистителем или путем нагревания детали в течение 60 мин при +60°C, обезжирить и заматировать.

Очистить поверхность, используя очиститель силикона и водно-спиртовой обезжириватель Loritone



Смешивание

по объему 40-50%; по массе 30-40%

Использовать разбавитель для акриловых материалов Loritone



Вязкость

18-22 сек (DIN 4мм), при +20°C.

Перед нанесением тщательно перемешать.



Дюза

1,2-1,4 мм, давление 2,0 -2,2 бар(на входе)



Нанесение

Наносить 1-2 слоя. Выдержка между слоями 5-10 мин.

Рекомендуемая температура использования +15..

+30°C, влажность не более 80%



Выдержка до нанесения следующего покрытия

20-30 мин при +20°C



Рекомендуемая толщина 30-50 мкм

Теоретический расход 60-100 г/м²



Внимание

Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию комплексного покрытия. Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Последующие покрытия

Все акрилуретановые, полиуретановые грунты, грунт-эмали, эмали, в том числе базовые.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| а р т и к у л | PP 4500\PP 4510\PP4520 |
| ц в е т | белый\серый\чёрный |
| ф а с о в к а | банка 1 л |
| м а с с а б р у т т о | 1,34 кг |
| к о л - в о в у п а к о в к е | 6 |