



# 1К Грунт адгезионный по пластикам

## Plastics Primer

Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт, применяемый для окраски большинства видов автомобильных пластиков.

Грунт отличается превосходной адгезией, высокой эластичностью и легкостью в применении.

### Поверхности, пригодные для нанесения:

автомобильные детали, произведенные из полипропилена (PP) и полиамида (PA), а так же ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PUR-RIM, R-TRU, TPO, PBTP, PUR, PUR flexible foam, UP-GF, PVC.

### Последующие покрытия

Все акрилуретановые, полиуретановые грунты, грунт-эмали, эмали, в том числе базовые.

### Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

### Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

## ПРИМЕНЕНИЕ



### Подготовка поверхности

Новые не загрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для пресс-форм подходящим очистителем или путем нагревания детали в течение 60 мин при  $+60^{\circ}\text{C}$ , обезжирить и заматировать. Очистить поверхность, используя очиститель силикона и водно-спировой очиститель Loritone.



### Вязкость

18-26 сек (DIN 4мм),  $20^{\circ}\text{C}$ . Продукт готов к нанесению. Перед нанесением тщательно перемешать.



### Дюза

1,2-1,4 мм, 2,0 бар



### Нанесение

Наносить 1 полный слой. Рекомендуемая температура использования  $+15..+25^{\circ}\text{C}$



### Выдержка до нанесения следующего покрытия

10 мин при  $+20^{\circ}\text{C}$



### Рекомендуемая толщина 5-7 мкм

Теоретический расход 60-80 г/м<sup>2</sup>



### Внимание

Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности. Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению.

Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

а р т и к у л	PP 4001-500\PP 4002-500
ц в е т	прозрачный\серебристый
ф а с о в к а	банка 0,5 л
м а с с а б р у т т о	0,47 кг
к о л - в о в у п а к о в к е	6