



Система цветоподбора Color MIX

Высококачественные базовые компоненты, применяемые для окрашивания по двух- и трехслойной технологии.

Применяя систему цветоподбора Loritone Color MIX, можно быстро и точно изготавливать любые эффектные и неэффектные краски, используемые как при локальном ремонте, так и полной окраске автомобилей. Пигменты просты в применении, обладают отличной растекаемостью, укрывистостью и короткой сушкой. После нанесения прозрачных лаков получается блестящее, прочное, стойкое к атмосферным воздействиям лакокрасочное покрытие.

Поверхности, пригодные для нанесения:

полностью отвержденные, тщательно очищенные и заматированные стойкие к растворителям лакокрасочные покрытия, загрунтованные и отшлифованные поверхности.

Последующие покрытия

Любые двухкомпонентные прозрачные лаки Loritone или аналогичные.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Loritone. Отшлифовать абразивами P400–P500 «по сухому» или P800–P1000 «по мокрому».

Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



Смешивание

50-70% по объему с разбавителем.

Использовать Разбавитель для базовых эмалей Loritone. Тщательно перемешать



Вязкость

17-18 сек (DIN 4мм) при 20°C



Дюза

1,3-1,4 мм, 1,5-2,0 бар



Нанесение

2-3 слоя / 10-25 мкм



Выдержка между слоями

5-10 мин – между слоями

10-15 мин – перед нанесением лака



Внимание

Соблюдать пропорции смешивания с разбавителем, время сушки, требования к нанесению материала.

Для усиления укрывающей способности можно применять цветные подложки. Нанесение методом «мокрый по мокрому» на нешлифуемый наполнитель можно только при условии, что общая толщина нанесенной краски не будет превышать 25 мкм (2 слоя). Для нанесения красок при трехслойной системе окрашивания метод «мокрый по мокрому» использовать нельзя.