



2К Акриловый прозрачный лак 2:1 Clearcoat HS

Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка.

Предназначен для создания финишного покрытия с высоким уровнем глянца. Быстро сохнет, отлично растекается, прекрасно полируется, очень прост в использовании.

Обладает высокой твердостью, устойчивостью к ультрафиолету и атмосферным условиям, обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий.

Соответствует европейским требованиям по содержанию VOC – не более 420 г/л.

Плотность 0,97 г/см³

Поверхности, пригодные для нанесения:
базовые эмали Loritone или другие сольвентные и водоразбавимые базовые эмали, заводские лакокрасочные покрытия.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.



Внимание

Используйте Разбавитель для акриловых материалов Loritone или аналогичный разбавитель. Оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим. Соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, время сушки, требования к нанесению материала. Не использовать по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Заводские и отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, отшлифованы и обезжирены. Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалить опыл липкой салфеткой



Смешивание

2:1 по объему с отвердителем, 0-5% разбавителя
Тщательно перемешать



Вязкость

18-20 сек (DIN 4мм) при 20°C



Жизнеспособность

2 часа при 20°C



Дюза

1.3-1.4 мм, 2.0-2.2 бар(на входе)



Нанесение

Наносить 2 слоя / 50-60 мкм
Рекомендуемая температура использования
+15.. +30°C, влажность не более 80%



Выдержка между слоями/перед сушкой

10-15 мин при 20°C



Сушка

10-12 часов при 20°C, 40 мин при 60°C

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

артикул	цвет	фасовка	масса брутто	кол-во в упаковке
СС 7100-1000	прозрачный	банка 1 л	1,13 кг	6
СС 7100-5000	прозрачный	банка 5 л	5,25 кг	3