



Растворитель для перехода по лаку

Blend-in Thinner

Специальный растворитель для устранения оптической разницы на границе старого лакового покрытия и ремонтного финишного покрытия, при нанесении методом «плавного перехода».

Прост в применении, не требует приготовления. Хорошо смачивает лакокрасочное покрытие. Делает переход оптически незаметным.

Поверхности, пригодные для нанесения:
ремонтные и заводские лакокрасочные покрытия.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Заводские и отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, заматированы и обезжирены. Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалить опыл липкой салфеткой



Смешивание лака

Приготовить прозрачный лак согласно инструкции по его применению



Нанесение лака

Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей. Допустимая толщина – не более 5 мм. Рекомендуемая температура применения не ниже $+15^{\circ}\text{C}$



Наносить Растворитель для перехода при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$



Дюза

1.1-1.3 мм, 2.0-2.5 бар



Нанесение растворителя для перехода

Сразу после нанесения прозрачного лака нанести из окрасочного пистолета Растворитель для перехода тонким слоем, с расстояния 15-20 см на зону перехода



Сушка

Согласно инструкции по применению прозрачного лака



Дальнейшая обработка

Полировать после полного высыхания и охлаждения до комнатной температуры



Внимание

Избегайте при нанесении перелива растворителя

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

а р т и к у л	BR 2220-1000
ц в е т	прозрачный
ф а с о в к а	банка 1 л
м а с с а б р у т т о	1 кг
к о л - в о в у п а к о в к е	6