


Spot Sealer Direct to Metal

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание


Быстросохнущий универсальный грунт-изолятор в аэрозольном баллоне, подходящий для непосредственного нанесения на участки открытого металла. Так же этот продукт может применяться как изолятор при нанесении его на прошлифованные участки существующего покрытия или грунта-выравнивателя.



Готовый к применению



Тщательно взболтайте перед применением




Дистанция нанесения
12-18 см



Нанесение 2-3 полных слоя



Для очистки форсунки переверните баллон и выпустите немного воздуха



Между слоями:
8-10 минут при 20°C

Последующие покрытия:
15 минут при 20°C



Последующие покрытия:
Все грунты-выравниватели Sikkens, акриловые эмали и базовые покрытия.
Исключение составляют грунт Primer Surfacer EPII



Использование соответствующего респиратора
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Spot Sealer Direct to Metal

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Быстросохнущий универсальный грунт-изолятор в аэрозольном баллоне, подходящий для непосредственного нанесения на участки открытого металла. Так же этот продукт может применяться как изолятор при нанесении его на шлифованные участки существующего покрытия или грунта-выравнивателя.

Поверхности, подходящие для обработки

Нанесение на шлифованные поверхности до:	
Существующие покрытия	Оцинкованная сталь
Сталь	Алюминий
Медь	

Продукты и добавки

Аэрозоль Spot Sealer Direct-to-Metal.

Основные компоненты

Комбинация физически выдыхаемых смол и органических растворителей.

Подготовка поверхности



Очистка поверхности; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием рекомендованным способом с использованием обезжиривателя M700.




Финальный шаг подготовки P220 - P320
См ТД S8.06.02. подготовка поверхности.



Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.

При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).


Нанесение



Дистанция нанесения около 12-18 см, нанесение 2-3 полных слоя.
Рекомендованная температура нанесения между 15°C-35°C.
Максимальная влажность: 75%.



После нанесения переверните баллон и выпустите воздух в течение 2-3 секунд.
Это позволяет очистить сопло для дальнейшего использования.



Выдержка между слоями 8-10 минут при 20°C.


Spot Sealer Direct to Metal

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Толщина пленки

При рекомендованном нанесение: 20-30µm


Открытое время



Минимальная выдержка 15 минут при 20°C.
Максимальная выдержка 48 часов при 20°C.

Если максимальное время будет превышено, обработайте поверхность абразивным материалом с градацией P500 или P1000 для мокрого шлифования перед повторным нанесением грунта-изолятора Spot Sealer Direct to Metal.

Последующие покрытия



Все грунты-выравниватели Sikkens, акриловые эмали и базовые покрытия.
Исключение составляет грунт Primer Surfacer EPII

Теоретический расход

Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.

VOC

2004/42/IIb(E)(840)716

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIb.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр.

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 716 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.

- *Срок годности продукта см в ТД S9.02.02*

Spot Sealer Direct to Metal

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.sikkensvr.ru